



Prüfzeugnis
EN 10204 / 2005 / 3.1.

Hergestellt von:	Phoenix Compounding Technology GmbH
Vertrieb durch:	Continental Reifen Deutschland GmbH/ Retread Business

Hergestellt am:	22.08.2016		
ArtikelNummer:	17080500000		
Spezifikation:	2350002	C01777 FM	0421 570
Produktionsbatch Bereich:	00007	-----	00008

Testparameter Standard	Norm	Einheit	Zielwert	oberes Limit unteres Limit	realer Laborwert
Härte Shore A	DIN 53505	Shore A Punkte	53	48-58	56,0
spezifische Dichte	DIN EN 1183-1	g/cm ³	1,09	1,07-1,11	1,08
Viskosität ML 1+3 / 100°C	DIN 53523	MU	30,0	25,0-35,0	32,8
Vulkanisation t10 / 150°C	DIN 53529	Min	1,5	0,90-2,10	1,14
Vulkanisation t90 / 150°C	DIN 53529	Min	4,7	3,5-5,5	4,15
Reisfestigkeit	DIN 53504	N/mm ²	17,0	13,0 ---	20,5
Reißdehnung	DIN 53504	%	550	470 ---	564
Modul 300%	DIN 53504	N/mm ²	7,3	4,3-10,3	8,4
Elastizität	DIN 53512	%	54,0	49,0-59,0	58,6

Dieses Zertifikat ist ohne Unterschrift gültig. Unsere Prüfbescheinigungen basieren auf den Eigenschaften des Produkts unmittelbar nach der Herstellung. Das Zertifikat entbindet den Kunden jedoch nicht von einer erneuten Prüfung oder Inspektion des erhaltenen Materials gemäß den Anforderungen an die korrekte Qualität für die einzelnen Prozesse. Die Eigenschaften des Produktes können durch Transportbedingungen oder Lagerung beeinflusst werden. Dieses Produkt ist nur zur industriellen Verarbeitung oder Verwendung bestimmt. Die Durchschnittswerte sind statistisch gültig und gelten für die gesamte Bestellung.